

Утверждаю:

Зам. генерального директора  
ОАО "ЦНИИПромзданий"



С.М. Гликин

сентября 2010 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ "ECOPLAST V-RP 1,2"**

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА**

Рулонный материал "ECOPLAST V-RP" – это мягкий поливинилхлорид (ПВХ), армированный полиэстровой сеткой, применяется в кровельном ковре с механическим креплением или приклейкой к основанию под кровлю; нахлестка полотнищ материала сваривается горячим воздухом. Образцы плёнки представлены компанией ООО "ТехноНИКОЛЬ".

**2. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**


Анализ результатов испытаний полимерных плёнок, проведенных в ОАО "ЦНИИПромзданий", показал, что ультрафиолетовое облучение, а также увлажнение и замораживание незначительно сказывается на дополнительном снижении деформативности полимерных материалов, вызванным в наибольшей степени воздействием нагрева, т.е. основным количественным критерием, характеризующим работоспособность этих материалов, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию климатических факторов, является деформативность, оцениваемая величиной относительной деформации ( $\varepsilon'$ , %) при разрыве. Наибольшее воздействие на снижение этого показателя оказывает нагрев. Поэтому для оценки срока службы материала "ECOPLAST V-RP 1,2" в кровельном ковре достаточно проведение испытаний в лабораторных условиях на термостарение при 70°C, а влияние воздействия ультрафиолетового облучения, увлажнения и замораживания можно учесть коэффициентом K = 1,17\*.

---

\* См. "Срок службы битуминозных и полимерных материалов в кровельном ковре", Строительные материалы №3, 2007 г. с. 8-10.

Удлинение при разрыве материалов определяли на образцах, подготовленных и испытанных в соответствии с требованиями ГОСТа 2678-94 “Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний”.

На рис. 1 приведен график зависимости показателя  $\varepsilon'$  от времени старения, из которого следует, что наиболее резкое снижение деформативности у материалов происходит в первые 15 дней воздействия нагрева, а затем процесс снижения замедляется и имеет практически линейный характер.



**Рис. 1.** Изменение относительной (остаточной относительной) деформации материала “ECOPLAST V-RP” толщиной 1,2 мм при термостарении в лабораторных условиях.

График на рис. 1 позволяет вывести эмпирическую формулу для оценки долговечности кровельного ковра из мембраны “ECOPLAST V-RP”. Изобразим для этого на рис. 2 в общем виде график изменения показателя  $\varepsilon'$  при термостарении, на котором выделим два участка: криволинейный АБ и прямолинейный БС, характеризующие, соответственно, резкое (в течение 15 суток) и монотонное снижение показателя  $\varepsilon'$ .

Прямолинейный участок БС продлеваем, вначале до оси ординат, отсекая на ней величину,  $\varepsilon_3$ , затем до пересечения с горизонтальной линией, характеризующей предельное значение показателя  $\varepsilon'$  для конкретного материала и отсекающей на оси ординат величину

$$\varepsilon_{np}. \text{ В полученном } \Delta B' C C' \text{ находим сторону } C C' = \Pi_c^2 = \frac{\varepsilon_3 - \varepsilon_{np}}{t q \alpha}, \quad (1)$$

где:  $\Pi_c^2$  – потенциальный срок службы материала в кровельном ковре, год;

$\varepsilon_{np}$  – предельное (критическое) значение деформативности материала, ниже которой материал теряет работоспособность, %

С учётом коэффициентов корреляции ( $\xi$ ) и К, приняв  $\varepsilon_{np} = 0$ , формула примет следующий вид:

$$\Pi_c^2 = \frac{\varepsilon_3}{t q \alpha} \times \xi, \quad (2)$$

Показатели  $\varepsilon'$  и  $tq\alpha$  определяем по результатам испытаний образцов мембран, приведенным на рис. 1.




Рис. 2. К выводу формулы

Коэффициент корреляции по аналогии с испытанными в натурных условиях аналогичных (ПВХ) материалов принимаем равным:

$$\xi = 0,0625$$

По формуле (2) находим потенциальный срок службы мембранны "ECOPLAST V-RP":

$$T_{V-RP} = \frac{\frac{86}{1,17}}{0,242} \times 0,0625 \approx 19 \text{ лет.}$$

### 3. ВЫВОД

Мембрана "ECOPLAST V-RP" обладает высокими физико-механическими свойствами (деформативностью – 187%, гибкостью при минус 35°C, прочностью 13,2 МПа), которые обеспечивают ей потенциальный срок службы в кровельном ковре около 20 лет.

Рук. отдела кровель  
ОАО "ЦНИИПромзданий",  
канд. техн. наук

А.М. Воронин

Ст. научн. сотрудник,  
канд. техн. наук

А.А. Шитов