

УТВЕРЖДАЮ

С.М. Гликин, генерального директора

«ЦНИИПромзданий»



С.М. Гликин  
июня 2006 г.

## ПРОТОКОЛ

*испытаний материала «Техноэласт – Альфа»*

Компания «ТехноНИКОЛЬ» представила образцы материала рулонного гидро- газоизоляционного наплавляемого битумно-полимерного «Техноэласт – Альфа» (ТУ 5774-041-17925162-2006) для определения показателя паропроницаемости.

Подготовку образцов и их испытание проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 25898-83 «Методы определения сопротивления паропроницанию».

Испытания проведены в Испытательной лаборатории кровель ОАО «ЦНИИПромзданий», аккредитованной Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредитации РОСС RU 0001.21СЛ13 от 07.02.06 г.).

Испытаниями установлено: показатель паропроницаемости материала «Техноэласт – Альфа» равен нулю.

Ст.науч.сотр.  
канд.тех.наук

А.А. Шитов